

UKA BLANCA

Argila micronitzada

Arcilla micronizada

Argile micronisée

Micronized clay



CARACTERÍSTIQUES FISIO-MECÀNIQUES

Características / Caractéristiques / Characteristics

DENSITAT APARENT	Densidad aparente	Densité apparente	Apparent density	2,81g/cm3
PÈRDUA AL FOC	Perdida al fuego	Perte au feu	Loss on ignition	9,34%
BLANCOR	Blancura	Blancheur	Whiteness	> 73%

ANÀLISI QUÍMIC

Análisi químico / Analyse chimique / Chemical analysis

Na2O	0,21%
MgO	0,66%
Al2O3	30,50%
SiO2	51,10%
K2O	2,74%
CaO	0,25%
TiO2	0,82%
Fe2O3	3,19%